

全国統一品質管理監査基準

(平成23年度版)

全国生コンクリート品質管理監査会議

はじめに

全国統一の方式の下で行う品質管理状況の調査は、本監査基準及びチェックリストに則って実施する。

監査は、1日1工場とし、工場を往訪し、ヒヤリングだけでなく社内規格、品質記録及び現認(現場での確認)に基づいて行う。

なお、監査対象工場は、工場の所在地が、当該地区(県)に所在する工場のみを原則とするが、工場が県境に所在し、隣接県で監査を受けたいなど止むをえない事情がある場合はこの限りではない。ただし、同一工場が、複数の県で監査を受けることはできないものとする。

1. 調査項目の内容

(1) 総括的事項の調査

工場の品質管理に対する考え方、即ち経営者の品質方針、年度目標の策定とその実施に当たっての社内標準化、技術力の確保、従業員の教育・訓練、不適合の管理、環境保全、文書及び品質記録の管理状況を重点的に調査する。

(2) 個別的事項の調査

製品の管理、配合設計、原材料の管理、製造工程の管理、設備の管理、外注管理などの状況を調査する。

なお、この調査では地域の実情に応じて調査項目を追加できるものとする。

(3) 実地調査

計量器の計量精度の検査、製品検査及び容積検査を行う。

2. 監査結果の報告

各地区会議は、監査結果を全国統一品質管理監査結果報告書にまとめ全国会議に報告する。

3. その他

平成12年度版以降、前年度版の削除した項目は欠番とし、新規に追加した項目には新しい番号を付す。

A 総括的事項の調査

項目	監査基準
1. 経営者の責任	<p>A0101(品質方針) 品質方針が経営者によって定められ、組織全体に伝達されて、理解されていること。 各部署は、品質方針と整合のとれた品質目標を設定していること。 品質目標は、その達成度が判定可能なものであること。 経営者は、企業の経営に携わる取締役以上の役職者とする。</p> <p>A0102(マネジメントレビュー) 組織の品質管理システムが有効に機能するために経営者自身による品質管理システムの評価及び指示(マネジメントレビュー)を文書化し、あらかじめ定めた間隔で実施し、記録していること。</p> <p>A0103(カンパニー会議) カンパニー会議に経営者(当該部門)が出席していること。</p>
2. 社内標準化	<p>A0201(責任と権限) 品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する全ての人々の責任、権限を明確にし、文書化し、組織全体に周知させていること(組織における責任及び権限)。</p> <p>A0202(社内標準化) 品質管理業務を具体的、体系的に整備・文書化し、関係者に理解されていること。</p> <p>A0203(社内規格の見直し) 社内規格が、あらかじめ定めた間隔で適切に見直され、組織全体に周知されていること。</p>
3. 技術力の確保	<p>A0301(コンクリート技士) コンクリート技士、コンクリート主任技士又は同等の有資格者が、2名以上常駐していること。 ただし、少なくとも1名は、実際に品質管理に携わっていること。 注)・コンクリート技士及びコンクリート主任技士は、(社)日本コンクリート工学協会に登録していること。 ・同等の有資格者とは、技術士(コンクリート専門)、コンクリート診断士に限る。</p> <p>A0302(QMR) 品質管理責任者(QMR)として管理職以上の有資格者を登録認証機関に届け出て配置するとともに、QMRの資格を有する者の中から代理者1名を選定していること。 また、QMRは、JIS Q 1001:2009 附属書B B.1 5 □(1)又はB.2 6に規定する職務を理解し、適切に業務に携わっていること。 注1)管理職とは、社則に規定している役職者をいう。 注2)QMR及び代理者は、以下の～のいずれかの条件を満たす者とする。 大学、短期大学、工業高等専門学校で品質管理に関する科目を修めて卒業した者 普通科コース(延べ60時間以上の講習)の講習を修了した者 短期コース(QC検定2級以上で延べ10時間以上の講習)を修了した者 IQCフォローアップコース(IQCで6時間以上の講習)を修了した者 QMR力量維持・向上のための講習会基準に適合する講習会(IQCで6時間以上の講習)を修了した者</p> <p>A0304(特殊コンクリート) 特殊コンクリートを製造できる技術力として、出荷実績を有していることが望ましい。</p>

項目	監査基準
4. 教育・訓練	<p>A0401(教育・訓練) 製品品質に影響がある仕事に従事する要員(工程の一部を外部の者に行わせている場合は、その者を含む)に必要な力量を明確にし、必要な力量が持てるように計画的に教育訓練し、教育訓練の有効性を評価していること。</p>
5. 不適合の管理	<p>A0501(是正処置) 製造工程の全ての段階において発生した不適合や不具合(監査の指摘事項を含む)について、必要な是正処置を実施する手順を文書化し、実施していること。</p> <p>A0502(予防処置) 製造工程の全ての段階において発生が予想される不適合について、必要な予防処置を実施する手順を文書化し、実施していること。</p> <p>A0503(不適合品の管理) 要求品質を満たさない不適合品が発生した場合、その不適合品が不注意に使用されることを防ぐために、不適合品の処置に関連する責任・権限及び処置方法について文書化し、実施していること。</p> <p>A0504(苦情処理) 苦情処理に関する系統及びその系統を構成する各部門の職務分担、苦情処理の方法、苦情原因の解析及び再発防止のための措置方法並びに記録票の様式及びその保管方法を文書化し、苦情の応急措置を行うとともに、苦情原因を調査・解析して、再発防止措置を実施していること。また、実施した再発防止措置の有効性を評価していること。</p>
6. 環境保全	<p>A0601(環境保全) 環境保全の方法について文書化し、実施していること。</p> <p>A0602(中和装置) 工場排水を、工場外に排出する場合に備え、排水中和設備を設置していること。また、排水の中和に硫酸(H₂SO₄)又は塩酸(HCl)を濃度 1%を超えて使用する工場においては、特定化学物質等作業主任者(国家資格)を選任していること。</p> <p>A0603(産業廃棄物処理) 産業廃棄物(スラッジ、コンクリートくず)処理方法を文書化し、適正に実施していること。</p> <p>A0604(公害防止管理者) 公害防止担当者(水質、一般粉じん、振動、騒音)を選任していること。ただし、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用を受ける工場(特定工場)は、法令上必要とされる公害防止管理者を選任していること。</p> <p>A0605(排水管理) 工場外に工場排水を排出する場合は、排水処理を適正に行い、水素イオン濃度(pH)及び六価クロム化合物をあらかじめ定めた間隔で測定し、排水基準に対する適合性を確認していること。</p>
7. 文書及び品質記録の管理	<p>A0701(文書の識別) 文書は、社内規格を含めて常に[最新版]を整備し、旧版と識別していること。</p> <p>A0702(記録の識別) 品質記録は、容易に検索できるように識別し、保管期間を定めて整理・保管していること。</p> <p>A0703(ASR 試験記録の永久保存) 珪酸ソーダ反応性による区分 A の骨材を使用している工場は、骨材の珪酸ソーダ反応性試験記録を永久保存していること。</p>

B 個別的事項の調査

1. 製品の管理基準

項目	監査基準
1 製品品質の明確化	B1101(製品の要求品質) 荷卸し地点における製品の種類, 要求品質, 試験方法, 検査方法, 検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。 B1102(製品の適合性確認) 規定した全ての試験・検査を実施し, その適合性を確認していること。
2 契約内容の確認	B1201(契約内容の確認) レディミクストコンクリートの納入に先立ち, 顧客要求事項が適切であることを, 文書により相互に確認していること。契約が文書によらず口頭による場合でも, 顧客要求事項がレディミクストコンクリートの納入に先立ち相互に合意されていること。 B1202(契約内容の伝達) 契約内容の確認事項及び修正事項について 組織内の関係部署に正確に伝達する方法を文書化していること。
3. 容積	B1301(容積の管理基準) 荷卸し地点におけるレディミクストコンクリートの容積保証, 試験方法, 検査方法, 検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。 B1302(容積の検査) あらかじめ定めた間隔でレディミクストコンクリートの容積の検査を実施し, その適合性を確認していること。容積の検査は, 工場出荷時に行ってもよいが, この場合の単位容積質量は, 空気量の収を見込んで補正していること。検査方法は, 材料計量又はトラックスケールの何れでもよい。

2. 配合設計基準

項目	監査基準
1. 配合設計手順	B2101(配合設計手順) 製品の配合設計手順について文書化していること。
2. 設計入力事項	B2201(設計入力事項) 配合設計に際しては、設計にinputする要求事項を文書化していること。 要求事項には、顧客要求事項、適用される法及び基準類の要求事項、自社で取り決めた要求事項などを含むこと。
3. 標準配合表の作成	B2301(標準配合表) 設計からのアウトプット(設計手順に従って設計した配合)は、設計検証を行い、その妥当性について確認し、標準配合表を作成していること。 標準配合表は、あらかじめ定めた間隔で見直していること。
4. 配合の変更と修正	B2401(配合変更条件) 標準配合の変更条件、時期、方法について文書化していること。 B2402(配合修正条件) 標準配合の修正条件、時期、方法について文書化していること。
5. 基礎資料	B2501(基礎資料) 配合設計、レディミクストコンクリートに含まれる塩化物含有量の計算及びアルカリシカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を備えていること。 また、碎石及び砕砂を用いる場合には、微粒分量の範囲を決定する根拠となる資料並びにスラッジ水を用いる場合には、目標スラッジ固形分率の設定根拠となる資料を備えていること。 なお、高強度コンクリートの場合には、構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備していること。

3. 原材料の管理基準

項目	監査基準
1. セメント	<p>B3101(セメントの要求品質等) セメントの種類，製造業者名，出荷場所，要求品質，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。</p> <p>B3102(セメントの受入検査) セメントの購入に際して，セメントの要求品質をセメントの製造業者(納入業者を含む)に明示し，セメントの製造業者が発行する試験成績表又は外部試験機関^{注)}の試験成績表によってあらかじめ定めた間隔でこれを確認していること。 注)JIS Q 17025 に適合した試験機関(自己適合宣言も含む)。以下，同様とする。</p> <p>B3103(セメントの圧縮強さ) 圧縮強さについては，あらかじめ定めた間隔，及びセメントの製造業者を変更の都度，自工場における試験又は外部試験機関の試験成績表によって確認していること。ただし，同一セメントの製造業者の同一出荷場所から供給を受けている複数のドライミクストンクリート工場の間では，代表的試料について共同で確認してもよい。</p> <p>B3104(セメント入荷時の確認) セメントの入荷の都度，納入伝票で種類，製造業者名及び出荷場所について確認していること。 また，納入伝票のセメント製造業者名及び出荷場所は，社内規格と整合していること。</p>
2. 骨材	<p>B3201(骨材の要求品質等) 骨材の種類(碎石，砕砂，砂利及び砂の場合は産地を含む)，製造業者名(納入業者を含む)，要求品質，試験方法，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。</p> <p>B3202(骨材製造業者による品質保証) あらかじめ定めた間隔で骨材製造業者から試験成績表(JIS マーク品の場合は，骨材製造業者の試験成績表， JIS マーク品以外の場合は，骨材製造業者が外部試験機関に依頼した試験成績表)を入手することが望ましい。</p> <p>B3203(骨材の受入検査) 骨材の購入に際して，骨材の要求品質を骨材製造業者(納入業者を含む)に明示し，あらかじめ定めた間隔で JIS Q 1011 表 A.2.1 によって品質を確認していること。</p> <p>B3204(骨材入荷時の確認) 骨材の入荷の都度，目視で種類及び外観を，納入伝票で骨材製造業者名(納入業者を含む)及び種類を確認していること。また，納入伝票の骨材製造業者名及び種類は，社内規格と整合していること。</p> <p>B3205(貯蔵骨材の現認) 貯蔵されている骨材は，B3201 で規定する種類の標準見本と同じものであること。</p> <p>B3206(細骨材表面水率の安定化) 細骨材の表面水率の安定化を図っていることが望ましい。</p>

項目	監査基準
2．骨材	<p>B3207(骨材のアルカリ反応抑制対策) 高炉スラグ骨材及び人工軽量骨材以外の骨材を使用する場合は、JIS A 5308 附属書 B に規定しているアルカリ反応抑制対策を実施し、その記録を保存していること。</p> <p>B3208(人工軽量骨材の保管管理) 人工軽量骨材の保管に際しては、含水率を管理していること。</p> <p>B3209(納入業者からの骨材購入) 骨材を骨材納入業者から購入している場合、骨材が当該骨材の製造業者から自工場に納入される経路を予め把握し、骨材の種類、産地の変更の有無が速やかに確認できること。</p> <p>B3210(あらかじめ混合した骨材) あらかじめ混合した骨材を使用する場合は、混合前の各骨材の種類及びそれらの質量混合割合を、ディミストンクリット配合計画書の所定欄に表示していること。</p>
3．水	<p>B3301(水の要求品質) 使用時における水の種類、要求品質、試験方法、検査方法、検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。</p> <p>B3302(水の検査) 水は、自工場における試験又は外部試験機関の試験成績表によって、あらかじめ定めた間隔で品質を検査していること。</p>
4．混和材料	<p>B3401(混和材料の要求品質等) コンクリート用化学混和剤及び使用するその他の混和材料の購入時における種類、製造業者名、要求品質、検査方法、検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化していること。その他の混和材料とは、膨張材、防せい剤、高炉スラグ微粉末、フライッシュ及びシリカムである。</p> <p>B3402(混和材料の受入検査) 混和材料の購入に際して、混和材料の要求品質を混和材料製造業者(納入業者を含む)に明示し、混和材料製造業者の試験成績表又は外部試験機関の試験成績表によって、あらかじめ定めた間隔で品質を確認するとともに、入荷の都度、銘柄、種類について伝票で確認していること。(フライッシュ、膨張材、コンクリート用化学混和剤、防せい剤、高炉スラグ微粉末及びシリカム)。</p> <p>B3403(JIS に規定されていない混和材料の受入検査) JIS に規定されていない混和材料は、あらかじめ定めた間隔で、外部試験機関の試験成績表によって品質を確認していること。ただし、コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさないことが証明されている場合は、製造業者の試験成績表で確認していればよい。なお、いずれの場合も塩化物及び全アルカリは、必ず確認していること。</p>

4. 工程管理基準

項目	監査基準
1. 目標品質の明確化	<p>B4101(目標品質の明確化) 荷卸し地点における要求品質を満足できるように、製造工程の目標品質を文書化していること。</p>
2. 配合の管理	<p>B4201(細骨材の粗粒率) 細骨材の粗粒率をあらかじめ定めた間隔で検査し、規格値を外れた場合、配合補正を行っていること。</p> <p>B4203(骨材の併用) 種類又は産地の異なる細骨材、粗骨材それぞれについて併用している場合は、併用比率について文書化していること。</p> <p>B4204(粗骨材の粗粒率) 粗骨材の実積率又は粗粒率をあらかじめ定めた間隔で検査し、規格値を外れた場合、配合補正を行っていること。</p> <p>B4205(細骨材の表面水率) 細骨材の表面水率をあらかじめ定めた間隔で試験し、配合補正を行っていること。測定は、JIS A 1111, JIS A 1125, JIS A 1802 又は連続測定が可能な簡易試験方法による。</p> <p>B4206(粗骨材の表面水率) 粗骨材の表面水率を適時試験し、配合の補正を行っていること。測定は、JIS A 1803 又はこれにかわる合理的な試験方法による。</p> <p>B4207(スラッジ 固形分率管理) 目標スラッジ 固形分率を設定し、あらかじめ定めた間隔でスラッジ 水の濃度を測定し、バッチ濃度調整方法又は連続濃度測定方法でスラッジ 固形分率の管理を行っていること。 また、スラッジ 水の濃度の測定精度をあらかじめ定めた間隔で自工場における試験又は外部試験機関の試験成績表により確認していること。なお、スラッジ 水の濃度の測定方法として自動濃度計を用いる場合は、始業時にスラッジ 水の密度又は ZKT-105 に基づくスラッジ 水濃度から自動濃度計の表示値を確認し、これを記録する。</p> <p>B4208(人工軽量骨材の含水率) 人工軽量骨材の含水率を使用の都度試験し、配合の補正を行っていること。</p>
3. 材料の計量	<p>B4301(材料計量方法) セメント、骨材、水及び混和材料の計量方法について文書化し、各材料の計量は、JIS A 5308 8.2.1 により実施していること。</p> <p>B4302(動荷重検査) 計量器の計量精度をあらかじめ定めた間隔で任意の連続 5 バッチ以上について計量器別、材料別に確認していること。</p> <p>B4303(計量記録の整備) 購入者からの要求に備え、バッチごとの計量記録及びこれから 1 運搬車当りの単位量を算出するに必要なデータを整備し、あらかじめ定めた期間保管していること。なお、計量記録から求めた 1 運搬車当りの平均で表す単位量と設定値の単位量との誤差の JIS A 5308 8.2.2 表 5 への適合性を確認していること。</p> <p>B4304(細骨材表面水率の管理) 細骨材の実測表面水率と表面水率補正装置の設定値とは、$\pm 0.5\%$ 以内で整合していることが望ましい。</p>

項目	監査基準
4．練混ぜ	<p>B4401(練混ぜ方法) 練混ぜ時間及び練混ぜ量を試験に基づいて定め、文書化し、定めた条件に準じた製造を行っていること。 また、材料の投入順序についても文書化していること。</p> <p>B4403(スランプ・容積の目視) 練り混ぜたコンクリートのスランプ(スランプ 70-対応の高強度コンクリートの場合は、スランプ 70-)及び容積を、あらかじめ定めた間隔で目視などによって確認し、結果を記録していること。</p> <p>B4404(スランプ 検査) スランプ(スランプ 70-対応の高強度コンクリートの場合は、スランプ 70-)をあらかじめ定めた間隔で検査し、その管理を行っていること。</p> <p>B4405(強度検査) 代表的な配合を選択し、JIS A 5308 の 9.2 に基づく方法、JIS A 1805 温水養生法又はこれにかわる合理的な方法によって、あらかじめ定めた間隔で強度を検査し、その管理を行っていること。ただし、代表的な配合がない場合は、任意の配合について行う。</p> <p>B4407(空気量検査) 空気量をあらかじめ定めた間隔で検査し、空気量管理を行っていること。</p> <p>B4408(塩化物含有量検査) 塩化物含有量をあらかじめ定めた間隔で検査し、塩化物含有量の管理を行っていること。</p> <p>B4409(単位容積質量(軽量)) 軽量コンクリートの単位容積質量を適宜検査していること。</p> <p>B4410(コンクリート温度) コンクリート温度をあらかじめ定めた間隔で測定し、記録していること。</p> <p>B4411(単位水量) コンクリートの単位水量をあらかじめ定めた間隔で検査し、実際の配合の適合性について確認していることが望ましい(JIS A 5308 の「高強度コンクリート」は除く)。</p> <p>B4412(高強度コンクリートの単位水量) 高強度コンクリートを製造する際には、コンクリートの単位水量をあらかじめ定めた間隔で検査し、単位水量の管理を行っていること。</p>
5．運搬	<p>B4501(運搬時間) 練混ぜを開始してから規定された時間以内に荷卸しをしていること。ただし、購入者との協議によって運搬時間の限度を変更してもよい。</p> <p>B4502(残水の排出) レディミストコンクリートの積込みに際し、運搬車のドラム内の残水を完全に排出する手順について文書化し、順守していること。</p> <p>B4503(ドラム内への加水禁止) レディミストコンクリートの積込み後における、ドラム内への加水の禁止及び積込み口周辺の水洗の禁止について文書化し、順守していること。</p> <p>B4504(雨水対策) 降雨時、運搬車のドラム内への雨水の混入を防止する手順について文書化し、順守していること。</p> <p>B4505(誤納防止) 誤納防止の手順について文書化し、実施していること。</p>

項目	監査基準
5. 運搬	B4506(納入書) 運搬の都度, 1 運搬車毎にドライミストコンクリート納入書を提出し, 受領のサインを受けていること。
6. 付着珪砂	B4601(付着珪砂再利用) トラックコンテナのドラムの内壁, 羽根などに付着している珪砂を付着珪砂安定剤を用いて再利用する場合は, その手順について JIS A 5308 附属書 D に基づき文書化し, 実施していること。

5. 設備の管理基準

項目	監査基準
1. 製造設備の管理	<p>B5101(セメント貯蔵設備) セメントの貯蔵設備は、セメントの種類別、製造業者別に区分されていること。貯蔵が長期に亘る場合は、品質を評価してから使用する手順について文書化し、実施していること。</p> <p>B5102(セメント品種表示板) セメントサイロの圧送管には、品種表示板の設置等により、セメント受入口を識別し、誤った受入れを防止することについて文書化し、実施していること。</p> <p>B5103(骨材貯蔵設備) 骨材の貯蔵設備は、骨材の種類別、区分別に仕切りをもち、置場を識別していること。</p> <p>B5104(粗骨材の2分割貯蔵) 砂利 25mm 又は碎石 2005 については、大小粒が分離しないように中間サイズで2分割して貯蔵することを文書化し、これを実施していることが望ましい。</p> <p>B5105(細骨材置場の上屋) 細骨材置場には、上屋を設けていること。</p> <p>B5106(粗骨材置場の上屋) 粗骨材置場には、上屋を設けていること。</p> <p>B5107(コンパアの加-) 骨材を運搬する屋外のバルトコンパアには、環境保護、品質確保などのため加-を設けていること。</p> <p>B5108(表面水率連続測定装置) 細骨材表面水率の連続測定装置を設置して、工程管理に反映させていることが望ましい。</p> <p>B5109(人工軽量骨材のプレウエッティング設備) 人工軽量骨材の置場には、出荷前日までにプレウエッティングを終了でき、表面水率を安定させるための方法が講じられたプレウエッティング設備を設置していること。</p> <p>B5110(骨材の受入・供給システム) 骨材運搬設備は、骨材の貯蔵サイロ、置場、貯蔵コンテナに誤った受入・供給をしないシステムになっており、そのシステムについて文書化していること。</p> <p>B5111(混和材料貯蔵設備) 混和材料の貯蔵設備は、種類別、銘柄別に区分し、置場を識別して、沈殿その他品質の変化が起こらないようになっていること。</p> <p>B5112(静荷重検査) 計量器は、分銅、電気式校正器などによって、あらかじめ定めた間隔で静荷重検査を行っていること。</p> <p>B5113(電気式校正器) 電気式校正器は、あらかじめ定めた間隔で国公立試験機関(計量法によって指定された機関を含む)による検査を受けていること。</p> <p>B5114(分銅) 静荷重検査に用いる分銅は、校正された実用基準分銅又は秤によってあらかじめ定めた間隔で検査されていることが望ましい。</p> <p>B5115(容量変換装置) 容量変換装置を設置しており、容量を変換したとき、各材料の計算値と指示値の誤差をあらかじめ定めた間隔で検査していること。</p>

項目	監査基準
1．製造設備の管理	<p>B5117(細骨材表面水補正装置) 細骨材表面水率補正装置を設置しており、表面水率を設定したとき、水及び細骨材の計算値と指示値の誤差をあらかじめ定めた間隔で検査していること。</p> <p>B5118(粗骨材表面水補正装置) 粗骨材表面水率補正装置を設置しており、表面水率を設定したとき、水及び粗骨材の計算値と指示値の誤差をあらかじめ定めた間隔で検査していることが望ましい。</p> <p>B5119(混和剤過剰添加防止装置) 混和剤計量装置には、過剰添加防止装置を設置していること。</p> <p>B5120(計量印字記録装置) 計量印字記録装置を設置していることが望ましい。</p> <p>B5120+(計量印字記録装置の整合性) 計量印字記録装置を使用している場合、あらかじめ定めた間隔で読取り値と印字記録値との整合性を検証していること。</p> <p>B5121(ミキサ練混ぜ性能) ミキサの練混ぜ性能を、あらかじめ定めた間隔で検査していること。</p> <p>B5122(運搬車ドラムの管理) 運搬車のドラム内部に固着するコンクリートを、あらかじめ定めた間隔で点検し、必要の都度はずり落としていくことが望ましい。</p> <p>B5123(運搬車性能検査) 運搬車の品質保持性能を、あらかじめ定めた間隔で検査していること。</p> <p>B5124(スラッジ水濃度計) スラッジ水の濃度測定器具又は装置の精度は、あらかじめ定めた間隔で確認していること。</p> <p>B5125(スラッジ水濃度調整設備) スラッジ水濃度調整にバッチ濃度調整方法を採用している工場は、濃度が変化しない独立したスラッジ水濃度調整槽を保有・使用していること。また、調整槽内のスラッジ水濃度を均一化できる構造のものであることを試験により確認していること。</p>
2．検査設備の管理	<p>B5201(検査設備) JIS A 5308 に規定された品質を試験・検査できる設備を有し、管理基準に基づき適切に管理していること。 注)外注している場合又はJIS 認証工場であって、試験を認証区分の中の別工場で実施する場合は、当該試験の試験設備の保有は必要ないが、外注先又は認証区分の中の別工場での保有を確認しなければならない。</p> <p>B5202(試し練りミキサ) 試し練りミキサと実機ミキサの双方で得られるコンクリートの性能の相違又は相関関係について、把握していることが望ましい。</p> <p>B5203(機器の保護手段) 圧縮強度試験機、計量秤、空気量測定器などは、検定、校正によって行った設定が無効にならないようにしていること。</p>

項目	監査基準
2．検査設備の管理	<p>B5204(養生水槽の管理) 恒温養生水槽は、水温を 20 ± 2 とし、供試体を所定の状態で養生できるものであること。</p> <p>B5206(機器の校正) 校正対象の検査・試験設備を明確にし、校正手順を文書化するとともに、あらかじめ定めた間隔で、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正していること。そのような標準が無い場合は、校正に用いた基準を明確にしておくこと。</p> <p>B5207(校正状態の識別) 校正した検査・試験設備は、校正状態(校正済、未校正)を明確にし、装置に識別標識を付すか、又は記録によって校正状態を識別していること。</p>

6. 外注管理基準

項目	監査基準
1. 外注管理	<p>B6101(材料試験の外注) 材料試験を外注している場合は、外注先の選定基準^{注)}、外注内容、外注手続、試験結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。 注)外注先は、「JIS Q 17025 に適合した機関(自己適合宣言も含む)」であること。</p> <p>B6102(設備維持保全の外注) 製造設備の維持保全を外注している場合は、外注先の選定基準、外注内容、外注手続、事後の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。</p> <p>B6103(検査・試験設備校正の外注) 検査・試験設備の検定又は校正業務を外注している場合は、外注先の選定基準^{注)}、検定又は校正内容、外注手続、検定又は校正結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。 注)塩化物含有量測定器の精度は、JIS Q 17025 に適合した機関(自己適合宣言も含む)で確認していること。ただし、使い捨ての塩化物含有量測定器を使用している場合は、その限りではない</p> <p>B6104(運搬車性能試験の外注) 運搬車性能試験業務を外注している場合は、外注先の選定基準、外注内容、外注手続、試験結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。</p> <p>B6105(運搬の外注) 運搬業務を外注している場合は、外注先の選定基準、外注内容、外注手続き等について文書化し、契約書を取り交わしていること。</p> <p>B6106(工程管理試験の外注) 工程管理試験を外注している場合は、外注先の選定基準、外注内容、外注手続き、試験結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。</p> <p>B6107(製品試験の外注) 製品試験を外注している場合は、外注先の選定基準^{注)}、外注内容、外注手続き、試験結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。 注)外注先は、「JIS Q 17025 に適合した機関(自己適合宣言も含む)」であること。</p> <p>B6108(容積試験の外注) 容積試験を外注している場合は、外注先の選定基準、外注内容、外注手続き、試験結果の処置等について文書化し、契約書を取り交わし、外注結果の適合性を確認していること。</p>

C 実地調査

項目	監査基準
1．計量精度の検査	<p>C0101(材料の計量精度) 任意の1運搬車分について材料の動荷重検査を行い、計量誤差がJIS A 5308の8.2.2に適合していること。 この検査で再検査を実施する場合は、同様に1運搬車分について検査するものとする。ただし、再検査は1回限りとする。</p>
2．製品の検査	<p>JIS 規格品について工場又は荷卸し地点において、以下の製品検査を実施する。試料採取は、JIS A 5308の9.1によって行う。</p> <p>C0201(圧縮強度) 圧縮強度は、JIS A 5308の4.1 a)を満足していること。 検査用供試体は、検査証を貼付し、原則として翌日回収して、指定試験所に搬入する。</p> <p>C0202(スラッグ及び空気量) スラッグ又はスラッグμ、及び空気量は、JIS A 5308の4.1 b)又は4.1 c)、及び4.1 d)を満足していること。ただし、工場で検査を実施する場合は、社内規格値の許容範囲内とする。この試験でスラッグ又はスラッグμ、及び空気量の一方又は両方が許容範囲を外れた場合には、新しく試料を採取して1回に限り試験してもよい。この試験においては、スラッグ又はスラッグμ、空気量ともに、規格値を満足しなければならない。</p> <p>C0205(塩化物含有量) 塩化物含有量は、JIS A5308の4.2を満足していること。</p>
3．容積の検査	<p>C0206(容積) 容積は、JIS A5308の5.を満足していること。</p>